

MŰSZAKI ADATLAP (TDS)

Termék neve: **FACADE**

Típus: Gyári előkevert, folyékony, kerámia alapú hőszigetelő bevonat

Jellemzők:

- Alkalmazható külső és belső építőipari felületeken, különösen **homlokzatokon** és mérsékelt páraáteresztésű falazatokon
- Alkalmazási felületek: beton, téglá, vakolat, fa stb.
- Páraáteresztő, víztaszító, UV-álló
- Penészgátló és gombamentesítő hatású

Műszaki adatok:

- Anyagigény: 1,3 l/m²/mm
- Kiadósság: 550 g/m²
- Tapadás: 2,9 ± 0,5 MPa
- Hővezetési tényező (λ): ~0,0012 W/m·K
- Vízfelvételi együttható: 0,08 kg/m²·h^{0,5}
- Vízgőz áteresztő képesség: 16 g/m²/nap
- Üzemi hőmérséklet: -60°C - +120°C
- Felület hőmérséklete (alkalmazáskor): +7°C - +120°C

Bázis: Vízbázisú akril szigetelőbevonat

Szín: Matt, fehér szuszpenzió (színezhető vízbázisú színezőpasztával)

Alkalmazás:

- Használat előtt felkeverendő (maximum 150 fordulat/perc)
- Felhordás: ecsettel, vagy airless berendezéssel (60-80 bar)
- Rétegvastagság: 0,5 mm/réteg (összesen 1-3 mm)
- Száradási idő: 24-48 óra/réteg (teljes kötés: 7-14 nap)

- Alapfelület: legyen száraz, tiszta, por- és zsírtalan
- Hígítás: szükség esetén, desztillált vízzel (max. 3-5%)
- Alapozó: használata javasolt (akrill, vízbázisú mélyalapozó)

Kiszerezés, tárolás:

- Kiszerezés: 5, 10 vagy 20 literes vödörben
- Tárolás: +5 - +30 °C között, száraz, fagymentes helyen
- Szavatossága bontatlan csomagolásban 12 hónap

Biztonsági előírások:

- Használat közben védőruházat, kesztyű, szemüveg ajánlott
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Tűzveszélyes anyaggal ne keverje

Tanúsítások:

- **CE** – Megfelelőségi nyilatkozat
- **SGS** – Vizsgálati jegyzőkönyv (hővezetési tényező)
- **ISO 9001** – Minőségirányítási rendszer tan. (gyártónál)
- **ISO 14001** – Környezetirányítási rendszer tan. (gyártónál)



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30