

MŰSZAKI ADATLAP (TDS)

Termék neve:

THERMOHYDROPLAST

Típus:

Gyári előkevert, szerves kötőanyag tartalmú, folyékony, kerámia alapú felületvédő bevonat

Jellemzők:

- Alkalmazható külső és belső építőipari, valamint ipari felületeken, ahol kiemelten fontos a **vízzáras és a hőszigetelés**
- Alkalmazási felületek: beton, vakolat, fém, műanyag, bitumenes felület, valamint más, alacsony páraáteresztésű, sima vagy alapozott szerkezetek
- Víztaszító, UV-álló bevonat
- Penész- és gombásodásnak ellenálló felület

Műszaki adatok:

- Anyagigény: 1,3 l/m²/mm
- Kiadósság: 600-800 g/m²
- Tapadás: 0,85 N/mm²
- Vízfelvételi együttható: 0,0106 kg/m²·h^{0,5} - W1
- Vízgőz áteresztő képesség: sd = 1,331 m - V2
- Repedésáthidaló képesség: A1; >100 µm
- Üzemi hőmérséklet: -55°C - +150°C
- Környezeti hőmérséklet (alkalmazáskor): -25°C - +35°C

Bázis:

Oldószer bázisú, akril bevonat

Szín:

Matt, fehér szuszpenzió (színezhető oldószeres akril pasztával)

- Alkalmazás:**
- Használat előtt felkeverendő (maximum 150 fordulat/perc)
 - Felhordás: ecsettel, hengerrel vagy airless berendezéssel (60-80 bar)
 - Rétegvastagság: max. 1 mm/réteg (összesen 1-3 mm)
 - Száradási idő: 3-12 óra/réteg (teljes kötés: 3-14 nap)
 - Alapfelület: száraz, tiszta, por- és zsírtalan, kondenzáció nem megengedett
 - Hígítás: szükség esetén, xilollal (max. 3-5% (max. 10%))
 - Alapozó: használata javasolt, a felület típusának megfelelő (oldószerbázisú alapozó)

- Kiszerezés, tárolás:**
- Kiszerezés: 10 vagy 20 literes vödörben
 - Tárolás: +5 - +30 °C között, száraz, fagymentes helyen
 - Szavatossága bontatlan csomagolásban 12 hónap

- Biztonsági előírások:**
- Használat közben védőruházat, kesztyű, szemüveg ajánlott
 - Gyermekektől elzárva tartandó
 - Tűzveszélyes anyaggal ne keverje
 - Csak jól szellőztetett helyen használja

- Tanúsítások:**
- **CE** - Megfelelőségi nyilatkozat
 - **ISO 9001** - Minőségirányítási rendszer tan. (gyártónál)
 - **ISO 14001** - Környezetirányítási rendszer tan. (gyártónál)



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30