

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Termék neve: **CLASSIC**

Termék jellemzők: A BRONYA CLASSIC kiválóan tapad a legtöbb ismert felülethez, és univerzális felhasználhatóságának köszönhetően ideális választás külső és belső ipari és építőipari felületek hővédelmére.

Felület előkészítése:

- Távolítsa el a laza részeket, olajos szennyeződést, port
- Javítsa ki a felületi hibákat
- Használjon rozsdagátló alapozót (fém – ANTICOR 0,5 mm/rtg.)

Anyag előkészítése:

- Használat előtt keverje át a bevonatot (max. 150 ford./perc)
- 80°C felett: hígított alapréteg (20-50% desztillált víz)
- Hígítás: szükség esetén desztillált vízzel
(ecset: max. 5%, airless: max. 3%)

Alkalmazás:

- Ecsettel vagy airless szóróval (max. 60-80 bar)
- Rétegvastagság: max. 0,5 mm/réteg
- Száradási idő: min. 24 óra/réteg
- A teljes réteg vastagságát a hővédelmi igény határozza meg
- Alkalmazási hőmérséklet: +7°C és +150°C között
- Üzemi hőmérséklet: -60°C és +200°C között

Biztonság:

- Normál körülmények között nem veszélyes

- Zárt térben légzésvédő használata ajánlott
- Szem és bőr védelme javasolt
- Gyermekektől elzárva tartandó

Tárolás / szállítás:

- +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolja
- Védje a közvetlen napfénytől és fagyástól
- A csomagolást légmentesen tartsa zárva a kiszáradás elkerülése érdekében.

Minősítések:

- **CE / DoP** - Megfelelőségi nyilatkozat / Teljesítménynyilatkozat
- **ÉMI-TÜV SÜD** - Vizsgálati dokumentáció
- **ISO 9001** - Minőségirányítási rendszerrel rendelkező gyártás
- **ISO 14001** - Környezetirányítási rendszerrel rendelkező gyártás

Egyéb információk:

Amennyiben a használati és tárolási utasításokat nem tartják be, a gyártó nem vállal felelősséget a bevonat minőségéért!



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30